

## Ausschreibungstext pooltec

### **11.A2 11Z Poolhinterfüllung**

Hinterfüllen von Arbeitsräumen um Schwimmbecken mit tragfähigem, gebundenen EPS-Schüttungen. In den Preis ist das Liefern, Einbringen, Verdichten und auf Höhe Abziehen einzurechnen.

Stauchung bei 20 kN/m<sup>2</sup>: 2,3%

Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1

Temperaturbeständig bis: 70° C

Frischmörtel-Rohdichte: 140 - 180 kg/m

Wärmeleitfähigkeit:  $\leq 0,075$  W/mk

Abgerechnet nach m<sup>3</sup> eingebauter Menge.

### **11.A2 11Z Poolbodendämmung**

Herstellen einer tragfähigen Bodenplatte zur Aufnahme von Schwimmbecken aus gebunden EPS-Schüttungen.

Stauchung bei 20 kN/m<sup>2</sup>: 2,0%

Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1

Temperaturbeständig bis: 70° C

Frischmörtel-Rohdichte: 170 - 210 kg

Wärmeleitfähigkeit:  $\leq 0,080$  W/mk

Abgerechnet nach m<sup>3</sup> eingebauter Menge.